

RUST-OLEUM MATHYS

HARD HAT 1015/1078

TOOTESELGITUS

01.02.10

Hard Hat.1015 ja 1078 baseeruvad modifitseeritud alküüd silikoon vaakudel.

Kasutamine : Hard Hat on kuumakindel värv, mis on mõeldud uute, hästi puhastatud teras- või värvitud pindade (grill-ahjud, aurutorud,kuumapuhurid, jne) värvimiseks. Hard Hat kuumakindel värv on mõeldud väiksemateks töödeks ja parandusteks. Hard Hat kuumakindel värv talub kuni 750 C (lühiajaliselt) kuiva kuumust ja on mõeldud pindadele ,mis asuvad siseruumides või väljas katuse all.

TEHNILISED ANDMED

Läige : siidine läige
Värvitoonid : 1015 alumiinium; 1078 must
Kuivaine sisaldus : mahus 47% alumiinium; 40% must
LOÜ : 1015 max. 458 g/L; 1078 max. 416 g/L
Valmis segul: 1015 max. 458 g/L; 1078 416 g/L

A/i kategooria toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ piirsisaldus on 500 g/L 2010 a.

Soovitav värvikihi paksus : märg 85 mikronit
kuiv 35-40 mikronit

Kuivamise aeg

* tolmukuiv : 2 tunni pärast
* käsitletav : 8 tunni pärast
* ülevärvitav : 24 tunni pärast

täielik kuivamine : 24 tunni pärast, kui on astmeliselt (50 C kaup) kuumutatud 150 C.

Kuumakindlus : kuiva kuumust 600 C, lühiajaliselt kuni 750 C

Teoreetiline katvus : 10-12 m²/L (kuiv kiht 35-40 mikronit)

Värvimine ja värvimistingimused

Õhutemperatuur peaks olema 5-35 C ja õhuniiskus alla 85%. Värvitava pinna temperatuur peab olema 3 C üle kastepunkti.

Lahustamine ja tööriistade puhastus : white spirit või THINNER 7301

Pintsliga : ja, mitte lahustada

Rulliga : ja, mitte lahustada

Märkused : Hard Hat 1015 ja 1078 ei vaja eraldi krunti. Ei tohiks kanda värvitud pindadele, mis ei ole kaetud kuumakindla värviga.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld

HARD HAT 1015,1078

PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada õli ja mustus ning rooste. Värvitud pinnad kergelt matistada. Värvimise ajal peab pind olema kuiv ja tolmuvaba.

Pakendid : 0,75L - 2,5L

Originaalpakendis kuivas ja jahedas kohas hoides säilib 5 aastat.