

## RUST-OLEUM MATHYS

### HARD HAT AEROSOL PRIMERS 2169/2182 TOOTESSELGITUS

01.02.06

**Hard Hat 2169/2182** aerosoolkruntvärvid põhinevad kiireltkuivavatel kergedel sojaõli alküüdidel. Toode baseerub tina ja kroomivabadel pigmentidel ning sisaldab roostetamisvastaseid pigmente.

**Värvi iseloomustus:** kasutatavad väiksemateks parandustöödeks – võib kasutada uue, puhastatud või kergelt roostes teraspindade kruntimiseks – sisetöödeks – välistöödeks kerges tööstuspiirkonnas normaalse niiskuse juures kaetuna HARD HAT 2100 värvidega.

#### TEHNILISED ANDMED

Läige	:	matt
Värvus	:	2169 punane, 2182 hall
Survet tagav aine	:	dimetüüleeter
Soovitav värvikihi paksus	:	kuiv 25 mikronit = märg 80 mikronit
LOÜ	:	630 g/l
Kuivamise aeg	puutekindel	: 15 minuti pärast
20 C / 50%	käsitlev	: 30 minuti pärast
	Ülevärvitav	: 1 tunni jooksul või 48 tunni pärast
	Lõplik tugevus	: 7 päeva pärast
Kuumakindlus	:	100 C kuiva kuumust
Teoreetiline katvus	:	2,5 m <sup>2</sup> purgiga ( kuivkiht 25 mikronit)

#### PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada õli mustus ja lahtine rooste. Hästinakkunud vana värv kergelt matistada. Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv.

#### KASUTAMINE

Raputada purk kuni on kuulda kuulikese liikumist. Jätkata purgi raputamist ka värvimise kestel. Pihustada umbes 25 cm kauguselt. Purki hoida paralleelselt pinnaga. Katta mitu õhukest kihti mõneminutiliste vahedega.

Peale kasutamist pöörata purk tagurpidi ja pihustada mõni sekund , et tühjendada klapp .

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)

## **HARD HAT PRIMERS 2169/2182**

Optimaalse tulemuse saamiseks peaks õhutemperatuur olema üle 0 C ja õhuniiskus <85%.

### **MÄRKUS**

Selle värviga värvitud detailide **hilisemal keevitamisel ei teki mürgiseid ühendeid.**

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 3 aastat.