

RUST-OLEUM MATHYS

HARD HAT 2400 ANTI-SLIP

TOOTESELGITUS

01.02.06

Had Hat 2400 põhineb kiireltkuivavatel modifitseeritud akrüül - alküüdidel. Värvilised tooted sisaldavad plii- ja kromaatide vabu värvipigmente ning libisemisvastaseid manuseid.

KASUTUSALAD

Hard hat 2400 võib otse kanda metallpindadele , betoonile, keraamilistele- ja puitpindadele või korralikult värvitud pindadele. **Värvimata teraspinnad eelnevalt kruntida Hard Hat 2169 või 2182.**

Hard Hat 2400 on mõeldud väikesemahulisteks töödeks.

Hard Hat 2400 või kasutada **nii sise- kui ka välistöödel** kerges tööstuspiirkonnas kus on vaja mittelibisevaid pindu.

TEHNILISED ANDMED

Läige	: poolmatt
Värvus	: värvitu 2410; kollane 2444; must 2479
Survet tagav aine	: butaan / propaan
Soovitav värvikihi paksus	: 25 mkm kuiv kiht, vastab 100 mkm märg
LOÜ	: 530 – 550 g/l
Kuivamise aeg 20 C / 50%	
Puutekindel	: 20 minuti pärast
Käsitlev	: 1 tunni pärast
Ülevärvitav	: peale 1 tundi iseendaga
Lõplik kuivamine	: 7 päeva pärast
Teoreetiline katvus	: 2,5 m2 purgiga (25 mkm kuiva kihti)

PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada mustus , õlid ja rasvad. Värvitud pinnad eelnevalt kergelt matistada. Värvimisel peab pind olema kuiv ja puhas.

KASUTAMINE

Raputada purki vähemalt paar minutit, kuini on kuulda kuulikese liikumist. Purki tuleb raputada ka värvimise ajal. Värvida pinnast umbes 25 cm kauguselt. Värvida paralleelselt pinnaga edasi tagasi liikudes. Katta mitu õhukest kihti. Värvimise lõpetamisel keerata purk ringi ja pihustada 2-3 sekundit, et puhastada klapp.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. info@colorworld.ee

-2-

HARD HAT 2400 ANTI-SLIP

VÄRVIMISE TINGIMUSED

Õhutemperatuur peab olema üle 10 C ja õhuniiskus alla 85%.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 3 aastat

