

RUST-OLEUM MATHYS

BIOSAN AQUA MATT

TOOTESELGITUS

01.05.08

Biosan Aqua Matt on **bakteritsiidne akrüülvärv**.

Värvi iseloomustus : väga hea vastupidavus – väga hea seebistumiskindlus – eriliselt hea kattevõime. Aitab hoida hügieenilist keskkonda.

KASUTUSALAD

Seinte ja lagede värvimiseks siseruumides, kus on kõrgendatud hügieeninõuded .

TEHNILISED ANDMED

Läige	:	siidine matt, 5%
Värvitoonid	:	valge + toonitav (pastelsed toonid)
Tihedus	:	1,3-1,4-g/cm ³
Kuivaine sisaldus	:	mahus 47-50 % kaalus 62.65 %
Soovitav värvikihi paksus	:	märg kiht 125 mkm (8 m ² /l) kuiv kiht 60 mkm (8 m ² /l)
Leektäpp	:	pole tuleohtlik
Pinna leegitaluvus	:	klass 0 UK ehitusnormide järgi (BS476 P6&7)
LOÜ	:	30 g/l
LOÜ valmis segul	:	30 g/l
A/i kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ piirnorm on 140 g/l 2007 a. ja 140 g/l 2010 a.		
Kuivamise ajad 20 C /50%		
	Puutekindel	: 40 minuti pärast (10 m ² /l)
	Ülevärvitav	: 4 tunni pärast (10 m ² /l)
	Lõplik tugevus	: 1 päeva pärast
Teoreetiline katvus	:	7-10 m ² /l

PINNA ETTEVALMISTUS

Pind peab olema suhteliselt kuiv ja stabiilne. Pind tuleb korralikult puhastada. Poorsetele pindadele kannu esmalt Pegafix. Väga siledad tellispinnad tuleb esmalt kruntida kas Pegalink-ga või 25% veega lahustatud Noxyde-ga. Kriidiga (lubjaga) värvitud pinnad tuleb pärast pesemist kruntida Pegafix-ga.

Augu , praod ja mõrad täita Elastofill-ga , seejärel tasanda ja puhasta korralikult. Kanna seejärel 1-2 kihti värvi.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. info@colorworld.ee

BIOSAN AQUA MATT

KASUTAMINE

Enne kasutamist tuleb värv korralikult läbi segada.

VÄRVIMINE JA LAHUSTAMINE

Pintsel	: ja, kasutada lapikut pintslit
Rull	: ja, kasutada dispersiooni rulli
Õhuga pihustamine	: ja, lahustada veega 3-5%
Kõrgsurvega pihustamine	: ja, otsik 13-18, surve 180 bar, Vajadusel lisada max. 5% vett
Tööriistade puhastamine	: veega

VÄRVIMISE TINGIMUSED

Minimaalne temperatuur 5 C ja maksimaalne relatiivne niiskus 80% .

MÄRKUSED

- **Biosan toodete** kasutamine ei vabasta teid normaalse koristamise vajadusest.
- Kuivamisaja pikendamiseks tuleks lisada 5-10 % Fair-Decor-i

Originaaltaaras kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.