

## RUST-OLEUM MATHYS

### BIOSAN AQUA PLUS TOOTESELGITUS

01.02.06

Veega lahustatav **bakteritsiidne** 2- komponendiline epoksiidvärv.

**Sisetöödeks.** Mõeldud seinte ja lagede värvimiseks ruumides , kus on kõrged hügieeninõuded ja lisaks sellele on vajalik abrasioonikindlus.

**Värvi iseloomustus:** väga vastupidav – eriti kõrge abrasioonikindlus – vastupidav õlidele ja lahustitele – lahustivaba – peaaegu lõhnatu – pindu lihtne puhastada ja hooldada .

#### TEHNILISED ANDMED

Läige	:	keskmine läige ( 60%)
Värvitoonid	:	valge + toonitav( pastelsed toonid)
Tihedus	:	1,45 g/cm <sup>3</sup> ( segul )
Kuivaine sisaldus	:	mahus 48-50% kaalus 64-66%
LOÜ	:	0 g/l
Värvikihi paksus	märg	: 140 mkm ( 7 m <sup>2</sup> /l )
	kuiv	: 70 mkm ( 7 m <sup>2</sup> /l )
Leektäpp	:	ei ole tuleohtlik
Kuivamise aeg	* tolmukuiv	: 3 tundi
(20 C / 50%)	* ülevärvitav	: 24 tunni pärast
	*lõplik kuivamine	: 7 päeva pärast
<b>Märkused</b>		* 8-10 C juures ülevärvitav 48 tunni pärast! * segu kasutamisaeg on 2 tundi
Värvikulu	:	7 m <sup>2</sup> /l sõltuvalt pinnast ,kanda peale 2 kihti

#### Värvimine ja värvimistingimused

Ümbritsevad tingimused	:	õhu temperatuur min. 8 C ja õhuniiskus < 80%
Lahustamine	:	veega

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25 g Tartu E-mail: [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)

## **BIOSAN AQUA PLUS**

Tööriistade puhastamine	: veega
Rulliga/pintsliga	: 1.kiht lahustada max. 10% veega 2. kiht mitte lahustada
Õhuga pihustamine	: ei
Kõrgsurvega pihustamine	: ja, otsik 21-23, surve 220 bar 1 kiht lahustada max. 10% veega 2 kiht lahustada max. 5 % veega

**Eripärad** : 5l värviga katab umbes 35m<sup>2</sup>;  
komponendid segada mehaaniliselt;  
värvitud ruumi hästi ventileerida;  
**BIOSAN värvide kasutamine ei vabasta ruumide normaalse puhastamise vajadusest.**

### **PINNA ETTEVALMISTUS**

Segu valmistamiseks komponendid A ja B korralikult segada. Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. BIOSAN AQUA PLUS-i võib kanda otse enamikule mineraalsetele pindadele ( vana betoon, keraamilised plaadid, klaas )  
Uus betoon või poorne betoonpind tuleks puhastada eelnevalt „betoonpiimast” ja selleks võib kasutada SURFA ETCH 108.

**BIOSAN AQUA PLUS-i ei tohi kanda painduvatele ja liikuvatele pindadele.**  
Poorsetele pindadele kanda esimese kihina parema nakkuvuse tagamiseks BIOSAN AQUA PLUS lahustatult 10-20% veega.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat.