

RUST-OLEUM MATHYS

BIOSAN ULTRA TOOTESELGITUS

01.02.06

Veega lahustatav **bakteritsiidne** 2- komponendiline epoksiidpõrandavärv.
Sisetöödeks. Põrandate värvimiseks seal kus on kõrged hügieeninõuded ja on vajalik suur abrasiioonikindlus.

Värvi iseloomustus: väga vastupidav – eriti vastupidav abrasiivsele kulumisele – vastupidav õlidele ja lahustitele – lahustivaba – peaaegu lõhnatu – lihtsalt puhastatav – aitab hoida hügieenilist puhtust.

TEHNILISED ANDMED

Läige	:	keskmiselt läikiv	
Värvus	:	hele hall, tumehall, roheline, punane sinine	
Kuivaine sisaldus	:	mahus 48 - 50% kaalus 64 - 66%	
Tihedus	:	1,45 kg/l (segul)	
LOÜ	:	0 g/l	
A/j kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) piirsisaldus EÜ on 140 g/l 2007 a. ja 140 g/l 2010 a.			
Leektäpp	:	pole tuleohtlik	
Katvus	:	5 m ² /l 1. kiht 5-7 m ² /l 2. kiht 4-5 m ² /l	
Värvikihi paksus	märg	:	200 mikronit (5 m ² /l)
	kuiv	:	100 mikronit (5 m ² /l)

Kuivamise aeg 20C/ 50%

Tolmukuiv	:	3 tunni pärast
Ülevärvitav	:	24 tunni pärast
Lõplik kuivamine	:	7 päeva

- madalate temperatuuride korral (8-10 C) ülevärvitav 48 tunni pärast
- segu kasutusaeg 2 tundi

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld.ee

BIOSAN ULTRA

Värvimine ja värvimistingimused

- Ümbritsevad tingimused : temperatuur vähemalt 8 C ja õhuniiskus alla 80%
- Lahustamine : veega
- Tööriistade puhastamine : veega
- Kõrgsurvega pihustamine : ja, otsik 21-23, surve 220 bar
1. kiht lahustada max. 10% veega
 2. kiht lahustada max. 5% veega
- Õhuga pihustamine : ei
- Pintsliga / rulliga : ja, 1. kiht lahustada max. 10% veega
2.kiht mitte lahustada
- Eripärad : * mitte katta 5l rohkem kui 20-25m2
* segada ainult mehaaniliselt
* **BIOSANi kasutamine ei välista pindade normaalset puhastamist**

PINNA ETTEVALMISTUS

Segu valmistamiseks komponendid A ja B korralikult segada. Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. BIOSAN ULTRA võib kanda otse enamikule mineraalsetele pindadele (vana betoon, keraamilised plaadid, klaas)

Uus betoon või poorne betoonpind tuleks puhastada eelnevalt „betoonpiimast” ja selleks võib kasutada SURFA ETCH 108.

BIOSAN ULTRAt ei tohi kanda painduvatele ja liikuvatele pindadele.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g tartu E-mail:info@colorworld.ee