

GOLD GALVANIZING COMPOUND 1085

VÄRVIMISTINGIMUSED

Hea tulemuse saamiseks peaks relatiivne õhuniiskus olema <85% ja õhutemperatuur 5-35C .

VÄRVIMINE JA LAHUSTAMINE

Pintsel : ja, lahustada max 5% ksüleeniga
Kasutad naturaalselt pika harjasega pintslit

Tööriistade puhastamine : ksüleeniga

MÄRKUSED

Maksimaalne lubatud värvikihi paksus 180 mkm märga kihti, millele vastab 75 mkm kuiva kihti. Kui pinda värvitakse veel täiendavalt, siis on lubatud värvikihi paksus 80 mkm, millele vastab 35 mkm kuiva kihti.

Originaalpakendis (avamata purgis) kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat