



## **GOLD GALVANIZING COMPOUND 1085**

### **VÄRVIMISTINGIMUSED**

Hea tulemuse saamiseks peaks relatiivne õhuniiskus olema <85% ja õhutemperatuur 5-35C .

### **VÄRVIMINE JA LAHUSTAMINE**

Pintsel : ja lahustada max 5% ksüleeniga  
Kasutad naturaalselt pika harjasega pintslit

Tööriistade puhastamine : ksüleeniga

### **MÄRKUSED**

Maksimaalne lubatud värvikihi paksus 200 mkm märga kihti, millele vastab 70 mkm kuiva kihti. Kui pinda värvitakse veel täiendavalt, siis on lubatud värvikihi paksus 100 mkm, millele vastab 35 mkm kuiva kihti.

Originaalpakendis (avamata purgis) kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat